PROFI-RATGEBER SORTIMENT FÜR DAS HANDWERK









INHALT

PRODUKTE

Grundieren	3 – 12
Spachteln	13 – 25
Rationell zur High-End-Oberfläche	26 – 27
Kartuschen	28 – 31
Tapezieren	32 – 50
Isolieren	51 – 54
Schimmel bekämpfen	55 – 58
Untergrundvorbereitung und Anstriche	59 - 63
Glutoclean Spezial-Reiniger	64
PRAXISTIPPS	
Prüfen des Untergrundes	65
Glätten und Armieren	66 – 67
Oberflächengüten Q1-Q4 im Trockenbau	68
Rationell zur High-End-Oberfläche	69
Verarbeiten von diffusionsdichten oder diffusionsbremsenden Wandbelägen	70
Beschichten und Verspachteln von OSB und Holzbauplatten an Wand und Decke	71
Beschichten von Akustikdecken	72
Der perfekte Tapezier-Untergrund	73
VERTRIEB UND TECHNIK	
Unsere Vertriebs-Organisation	74 – 75
Unsere Fachleute für Produkt und Technik	75

GRUNDIEREN

PUFA5 Hydrosol Tiefgrund Lip Iösungsmittelfrei

innen

und außen

hohe Eindringtiefe

für ca. 50 m²

₩

Feindisperse Hydrosol-Acrylat-Grundieru sandender, kreidender und poröser Unter minderung der Saugfähigkeit. PUFAS Hyd sich ohne Glanzstellen auftragen und sch gründe für nachfolgende Tapezier-, Spacl Die behandelten Flächen bleiben wasserd Untergrund: Für alle trockenen, minerali (wie Putz, Beton, Porenbeton, Ziegel u. ä. Gipsfaser-, Zementfaser- und ähnliche Tr EN 13963. Schlecht haftende Anstriche u

Nicht zu behandelnde Flächen vor dem G eingetrocknete Spritzer später nur schwe

Verarbeitung: Zur Verfestigung des Unte Hydrosol-Tiefgrund LF unverdünnt mit Pir geeigneten Spritzgerät auftragen. Läufer

Reduzierung der Saugfähigkeit kann das Wasser verdünnt werden. Stark saugend

Verbrauch: ca. 100 ml/m² bei einmaliger

Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge di

Hinweise: Technisches Merkblatt und Sie beachten. Darf nicht in die Hände von Kin

geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser

nass in nass grundieren.

Objekt ermitteln.



Unpigmentierte Grundierungen





	Hydrosol Tiefgrund LF	Gel-Grundierung control GT
Einsatzbereich	innen und außen	innen und außen
Untergründe		
Gipsspachtelmasse		•
Zementspachtelmasse		•
Dispersionsspachtelmasse		
Mineralische Fertigspachtelmasse		
Gipsputz		•
Kalk-Zementputz		•
Beton		•
Porenbeton		
Mauerwerk		
Kalksandstein		
Calciumsilikatplatten		
Gipsplatten		•
Gipsfaser- und Zementfaserplatten		
Anwendungsbereich		
Tiefenfestigung des Untergrundes		
Reduzieren der Saugfähigkeit		
Festigen der Oberfläche		
Binden von Schleifstaub		
Neutralisieren des Untergrundes		
Empfehlung Ihr direkter Weg zur Technischen		



Empfehlung geeignet Ihr direkter Weg zur Technischen Information ⇒













Haftgrund Konzentrat PG	Siliconharz Grundierung SG	Silikat Fixativ SF	Mehrfach-Fluat Olafirn MF
innen und außen	außen	innen und außen	außen
	•	•	•
	•		
		•	•
•			
•	•	•	•
	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
	•	•	
	•	•	
•	•	•	
			•
•		•	



Pigmentierte Grundierungen





	Grundierweiss GP 5	Mineralgrund weiss MG6
Einsatzbereich	innen und außen	innen und außen
Untergründe		
Gipsspachtelmasse		
Zementspachtelmasse		
Dispersionsspachtelmasse		
Mineralische Fertigspachtelmasse		
Gipsputz und Kalk-Zementputz		
Beton		
Porenbeton		
Mauerwerk		
Kalksandstein		
Calciumsilikatplatten		
Gipsplatten		
Gipsfaser- und Zementfaserplatten		
überstreichbare Vliese		
Dispersionsuntergründe		
NE-Metalle und viele Kunststoffe		
Keramische Untergründe		
Anwendungsbereich		
Regulieren der Saugfähigkeit		
Festigen der Oberfläche		
Haftungsvermittlung		
Egalisieren der Untergrundfarbe		
Verlängerung der Offenzeit von Anstrichen		
Empfehlung Ihr direkter Weg zur Technischen		

Information ⇒

geeignet









Putzgrund weiß P 32 mineral – fein	Putzgrund weiß P35 mineral – grob	Betonkontakt B 10	Multi-Power Grund MP8
innen und außen	innen und außen	innen	innen und außen
-			_
-			-
<u> </u>			
•		•	
-	_		
•			
-	_		_
			•
•			







Produkteigenschaften:

- lösungsmittelfrei
- festigt sandende, kreidende und poröse Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe durch ultrafeines Hydrosol-Acrylat
- wasserdampfdiffusionsfähig

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Hydrosol-Acrylat, Additive

pH-Wert: ca. 8

Dichte: ca. 1,0 g/cm³
Farbton: transparent auftrocknend

GISCODE für Be-

GISCODE IUI Be-

schichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 100 ml/m2 bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

zur Festigung des Untergrundes unverdünnt, zur Reduzierung der Saugfähigkeit bis 1:1 mit Wasser verdünnbar

Gebindearößen:

1 I, 2,5 I, 5 I, 10 I



Silikat-Fixativ SF

Produkteigenschaften:

- Grundierung für mineralische Untergründe
- Verdünnung für Silikat- und Dispersionssilikatfarben
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kaliwasserglas, organische Polymerdispersion, Additive

ca. 11

Dichte: ca. 1,1 g/cm³ GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW10

Verbrauch:

pH-Wert:

ca. 100 ml/m2 bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt bzw. je nach Untergrund bis 1:2 mit Wasser verdünnt

Gebindegrößen:

1 I. 5 I























Haftgrund Konzentrat PG

Produkteigenschaften:

- ideal für Porenbeton, Putz und Estrich
- für stark saugende und offenporige Untergründe
- bis 1:4 verdünnbar

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylat-Copolymer, Additive

pH-Wert: ca. 7,5 Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Farbton: transparent auftrocknend

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

100-300 ml der Verdünnung pro m^2 bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

je nach Untergrund bis 1:4 mit Wasser verdünnbar

Gebindearößen:

1 I, 2,5 I, 5 I, 10 I

Siliconharz-Grundierung SG

Produkteigenschaften:

- Spezial-Grundierung für Siliconharz-Fassadenfarbe
- festigt mineralische Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe
- diffusionsoffen

Einsatzbereich:

außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Hydrosol-Acrylat, Siliconharz,

Additive

BSW20

pH-Wert: ca. 8,5 Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Farbton: transparent auftrocknend

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: **Verbrauch:**

100 - 150 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindegrößen:

5 I, 10 I























Gel-Grundierung control GT

Produkteigenschaften:

- Gelformel gegen Spritzen und Tropfen
- für sauberen Auftrag mit Rolle, Bürste und Airless-Spritzgerät
- festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit
- silanvergütet für optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen
- gebrauchsfertig

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: silanverstärktes Reinacrylat,

Additive ca. 8

pH-Wert: ca. 8 Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Farbton: leicht rötlich eingefärbt

zur Auftragskontrolle,

transparent auftrocknend

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 150 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindegrößen:

10 I

Grundierweiss GP5

Produkteigenschaften:

- weiß deckende Spezial-Grundierfarbe
- haftungsvermittelnd auf glatten und nicht saugenden Untergründen
- optimiert die Offenzeit nachfolgender Anstriche für ansatzfreie Beschichtungen
- keine Strukturgebung
- diffusionsfähig
- ideal als Systemgrund für Anstriche auf Renoviervlies

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylat-Dispersion, Titandioxid,

mineralische Füllstoffe, Additive

pH-Wert: ca. 8,5 Dichte: ca. 1,6 g/cm³

Farbton: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 100 - 130 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindearößen:

5 I, 12,5 I























Mineralgrund weiss MG 6

Produkteigenschaften:

- Sol-Silikat-Technologie
- zur Remineralisierung des Untergrundes
- verlängerte Offenzeit für nachfolgende Anstriche
- haftungsvermittelnd auf glatten und schwach saugenden Untergründen
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kaliwasserglas, Kieselsol,

Titandioxid, mineralische Füllstoffe, organische Polymer-

dispersion. Additive

pH-Wert: ca. 11 Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Farbton: weiß

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW10

Verbrauch:

ca. 150 – 200 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindearößen:

5 I, 12,5 I

Putzgrund weiß P32 / P35 mineral

Produkteigenschaften:

- Putzgrund und Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- weiß deckend
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln
- P32 fein strukturiert (Korngröße bis 0,5 mm)
- P35 grob strukturiert (Korngröße bis 1 mm)

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kaliwasserglas, organische

Polymerdispersion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Additive

pH-Wert: ca. 10,5 Dichte: ca. 1,7 g/cm³

Farbton: weiß GISCODF für Be-

schichtungsstoffe:

Verbrauch:

P32: ca. 350 – 400 g/m² bei einmaligem Anstrich P35: ca. 350 – 500 g/m² bei einmaligem Anstrich

BSW10

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindegrößen:

P32 – 8 kg, 15 kg P35 – 8 kg, 22 kg























Betonkontakt B10

Produkteigenschaften:

- Haftgrundierung für glatte mineralische Flächen
- zur Haftverbesserung von gipshaltigen Putzen und Spachtelmassen
- griffige Oberfläche
- hohe Alkalibeständigkeit

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylat-Copolymer, haft-

vermittelndes Strukturkorn,

mineralische Füllstoffe. Additive

pH-Wert: ca. 7

Dichte: ca. 1,6 g/cm³

Farbton: leicht rötlich eingefärbt

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 250 g/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindegrößen:

20 kg

Multi-Power Grund MP8

Produkteigenschaften:

- Spezial-Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe
- sichere Haftbrücke für gipshaltige
 Wandspachtelmassen auf Dispersionsuntergründen
- rötlich abgetönt
- schnell trocknend

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Wasser,

mineralische Anteile, Additive

pH-Wert: ca. 7-8

Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Farbton: leicht rötlich eingefärbt

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

Auf nicht saugenden Untergründen: ca. 100 g/m² Auf saugenden Untergründen: ab 150 g/m²

Verdünnuna:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindegrößen:

4 kg, 8 kg

















SPACHTELN

PUFA5 pufamur

inne

Premium Spachtel

\$60

- exzellent schleifbar
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- ansatzfreie Übergänge
- perfekt für große Flächen

kunstharzvergüte faserverstärkt

PUFAS

pufamur Premium-Spachtel

exzellen Verarbei



Spachtelmassen Pulver





	Super-Haftspachtel SH 45 premium	Premium-Spachtel S60 easy
Materialbasis	Gips	Gips
Einsatzbereich	innen	innen
Untergründe		
Gipsputz		
Kalk-Zementputz		
Beton		
Porenbeton		
Mauerwerk		
Kalksandstein		
Calciumsilikatplatten		
Gipskarton- und Gipsfaserplatten		
Zementfaserplatten		
Dispersions- und Latexfarben		
Fassadenfarben		
Kunstharzputz		
nicht saugender Untergrund		
glasierte Fliesen		
glasierte Klinker		
Auftragsstärke	0-10 cm	0-7 cm
Verarbeitungszeit	45 Minuten	60 Minuten
Oberflächengüten im Trockenbau	Q1-Q4	Q1-Q4
Schleifempfehlung	120	150-180
Empfehlung Ihr direkter Weg		

zur Technischen

geeignet









Renovier-Spachtel R 40 extrem	Flächen- und Fleck- spachtel V30 ultra	Fassaden-Spachtel FS 30	Fassaden- Leichtspachtel FS 40
Zement	Zement	Zement	Zement
innen und Feuchtraum	innen und außen	innen und außen	innen und außen
		•	
		•	•
		•	•
			•
			•
			•
			•
0-3 cm	0-10 cm	0-10 cm	0-3 cm
40 Minuten	30 Minuten	30 Minuten	40 Minuten
Q1-Q4			
120-150	filzbar	filzbar	120-150 / filzbar




Oberflächengüten im Trockenbau

Qualitätsstufen Q1 – Q4









gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.



Füllspachtel FSI innen

Produkteigenschaften:

- hohe Standfestigkeit für Risse, Ausbrüche und Fugen
- leichtes Glätten von Wand und Decke
- für mineralische Untergründe, Gipskarton- und andere Trockenbauplatten
- mit Methylcellulose
- leicht schleifbar

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Gips, Methylcellulose, Additive

pH-Wert: ca. 7,5 Schüttgewicht: ca. 0,8 g/cm³

GISCODE: CP1

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2) Brandverhalten A1

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 650 ml Wasser (1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Verbrauch:

1 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindearößen:

500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg













pufamur Super-Haftspachtel SH45 premium

Produkteigenschaften:

- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- perfekte Haftung
- für alle Gipskartonsysteme gemäß EN 13963
- bei spannungsfrei montierten Gipskarton- und Gipsfaserplatten ohne Bewehrungsstreifen anwendbar
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Gips, Kunstharzpulver, Methyl-

cellulose, Additive

pH-Wert: ca. 7,5

Schüttgewicht: ca. 0,8 g/cm³ GISCODE: CP1

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2) Brandverhalten A1 gemäß EN 13501-1

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 600 ml Wasser (1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 45 Minuten

Verbrauch:

1 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindearößen:

1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg









pufamur Premium-Spachtel \$60 easy

Produkteigenschaften:

- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- exzellent schleifbar
- ansatzfreie Übergänge
- perfekt für große Flächen

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Gips, Kunstharzpulver, Methyl-

cellulose. Additive

pH-Wert: ca. 7,5 Schüttgewicht: ca. 0.8 g/cm³

GISCODE: CP1

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2) Brandverhalten A1 gemäß EN 13501-1

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 600 ml Wasser (1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Verbrauch:

1 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindearößen:

5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg













pufaplast Renovier-Spachtel R40 extrem

Produkteigenschaften:

- haftstark auf Dispersion, Glasgewebe, Ölsockeln, Fliesen und Beton
- auch für Feuchträume
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- weiß
- sehr aut schleifbar

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Spezialzement, Kunstharzpulver.

Methylcellulose, Additive

pH-Wert: ca. 11,5 Schüttgewicht: ca. 1,0 g/cm³

GISCODE: ZP1

Hinweis: chromatarm gem. EU-Verordnung

1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 500 ml Wasser (1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 40 Minuten

Verbrauch:

1 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

5 kg, 25 kg











pufaplast Flächen- und Fleckspachtel **V30** ultra

Produkteigenschaften:

- Dispersions-Zement-Spachtelmasse
- für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich sowie für Fassaden
- perfekte Haftung auf Fliesen, Ölsockeln und nicht saugenden Untergründen
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- weiß

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Spezialzement, Kunstharzpulver,

Methylcellulose, Additive

pH-Wert: ca. 11,5 Schüttgewicht: ca. 0,9 g/cm³

GISCODE: ZP1

Hinweis: chromatarm gem. EU-Verordnung

1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 400 ml Wasser (1 RT Wasser : 2,5 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 30 Minuten

Verbrauch:

1 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

5 kg, 25 kg











pufaplast Fassaden Leichtspachtel



pufamur Fassaden-Spachtel F\$30

Produkteigenschaften:

- kunstharzvergütet
- wetterbeständig und feuchtraumgeeignet
- leicht abzuglätten und filzbar
- wasserdampfdiffusionsfähig
- auf Basis von feinem Weißzement
- spannungsfrei

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Weißzement, Kunstharzpulver,

Methylcellulose. Additive

pH-Wert: ca. 12.5 ca. 1.1 g/cm³ Schüttaewicht:

GISCODE:

Hinweis: chromatarm gem. EU-Verordnung

1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 350 ml Wasser (1 RT Wasser: 2,25 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 30 Minuten

Verbrauch:

1,2 kg Pulver pro m2 bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

5 kg, 25 kg









pufaplast Fassaden-Leichtspachtel F\$40

Produkteigenschaften:

- haftstark auf Fassadenfarben, Kunstharzputzen, Klinker und Beton
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- leicht abzuglätten und filzbar
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- sehr aut schleifbar
- weiß

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Robstoffhasis: Spezialzement, Kunstharzpulver,

Methylcellulose. Additive

pH-Wert: > 11.4 ca. 1,1 g/cm³ Schüttgewicht: 7P1

GISCODE:

Hinweis: chromatarm gem. EU-Verordnung

1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 500 ml Wasser (1 RT Wasser: 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 40 Minuten

Verbrauch:

1,1 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

5 kg, 20 kg











Spachtelmassen gebrauchsfertig





	Fill-Finish S 50 light	Finish-Spachtel RAK 3
Materialbasis	Dispersion	Dispersion
Einsatzbereich	innen	innen
Untergründe		
Gipsputz		
Kalk-Zementputz		
Beton	•	
Porenbeton		
Mauerwerk		
Kalksandstein		
Calciumsilikatplatten		
Gipskartonplatten		
Gipsfaser- und Zementfaserplatten		
Dispersions- und Latexfarben		
Silikatfarben		
Kunstharzputz		
nicht saugender Untergrund		
Mischuntergrund		
Auftragsstärke	0-3 mm	0-3 mm
airless spritzbar (Details s. TI)	-	
rollbar		
Oberflächengüten im Trockenbau	Q1-Q4	Q3-Q4
Schleifempfehlung	150 oder feiner	150 oder feiner
Empfehlung Ihr direkter Weg		

impremung

geeignet

Ihr direkter Weg zur Technischen Information ⇒













Akkord-Spachtel AS 5	Leicht-Spachtel LS 8	Silikat-Leicht- spachtel SL 4	Kalkspachtel KS 4
Dispersion	Dispersion	mineralisch	mineralisch
innen	innen	innen	innen
•			
-			
-			
-			
0-5 mm	0-8 mm	0-4 mm	0-4 mm
Q2-Q4	Q2-Q4		
100 oder feiner	150 oder feiner	150 oder feiner	150 oder feiner
			Z. 147.5





pufamur Fill-Finish **\$50** light

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertiger Allround-Leichtspachtel für Handverarbeitung und Spritzauftrag
- geschmeidige Verarbeitung
- optimale Untergrundhaftung
- sehr ergiebig
- schnell trocknend
- leicht zu schleifen
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, minera-

lische Leichtfüllstoffe. Additive

pH-Wert: ca. 8,5

Dichte: ca. 1.1 g/cm³

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-3A Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Verbrauch:

ca. 1,1 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

20 ka





* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten











pufamur Finish-Spachtel RAK3

Produkteigenschaften:

- Leichtspachtel für Rolle, Airless und Kelle
- verarbeitungsfertig eingestellt für alle Auftragsarten
- leichte Verarbeitung
- Auftragsstärke bis 3 mm
- sehr aut schleifbar

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, minera-

lische Füllstoffe, Additive

pH-Wert: ca. 8,5 Dichte: ca. 1.4 g/cm³

GISCODF für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-2A Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Verbrauch:

ca. 1,4 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

22 kg













pufamur Akkord-Spachtel AS5

Produkteigenschaften:

- feines Finish
- besonders feine Spachtelmasse
- sogar zur Herstellung lackierfähiger Untergründe
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- Auftragsstärke bis 5 mm
- leicht zu glätten

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, minera-

lische Füllstoffe. Additive

pH-Wert: ca. 8,5 Dichte: ca. 1,7 g/cm³

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-2A Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Verbrauch:

ca. 1,7 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

8 kg, 15 kg



pufamur Leicht-Spachtel

Produkteigenschaften:

- besonders rationelle und leichtgängige Verarbeitung
- extrem standfest
- hohe Schichtstärke in einem Arbeitsgang
- Auftragsstärke bis 8 mm
- sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, minera-

lische Leichtfüllstoffe. Additive

pH-Wert: ca. 8,5 Dichte: ca. 1.3 g/cm³

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-2A Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Verbrauch:

ca. 1,3 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

7 kg, 15 kg























Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertiger Leichtspachtel auf mineralischer Basis
- für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe, Lösungsmittel und Weichmacher
- Auftragsstärke bis 4 mm
- perfekt schleifbar
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kaliwasserglas, mineralische

Füllstoffe, organische Polymer-

dispersion. Additive

ca. 1,4 g/cm3

pH-Wert: < 11.4

Dichte:

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW40

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 15824 Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Verbrauch:

ca. 1,4 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

20 kg

















mineral

Kalkspachtel

Kalkspachtel KS4

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis von Weißkalkhydrat ohne organische Bindemittel
- für mineralische Untergründe
- auch f
 ür Feuchtr
 äume
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe, Lösungsmittel und Weichmacher
- Auftragsstärke bis 4 mm
- sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Weißkalkydrat, mineralische

Füllstoffe, Additive

pH-Wert: > 11,4Dichte: ca. 1,7 g/cm³

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW60

Verbrauch:

ca. 1,7 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

20 kg















pufamur Fassaden-Fertigspachtel FA5

Produkteigenschaften:

- auch für Feuchträume
- optimale Untergrundhaftung
- faserverstärkt
- hohe Festiakeit
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, minera-

lische Anteile, Faserstoffe,

Additive

pH-Wert: ca. 8,5

Dichte: ca. 1,7 g/cm³

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 1,7 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

8 kg, 14 kg

Schnellspachtel KL

Produkteigenschaften:

- Kunstharz-Lackspachtel
- für Holz und Metall
- schnell trocknend
- überlackierbar in 3 4 Stunden
- sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunstharz, mineralische Füll-

stoffe, Lösungsmittel, Additive

Dichte: ca. 1,8 g/cm³

Farbton: weiß GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSL10

Gebindegrößen:

200 g, 400 g

















RATIONELL ZUR HIGH-END-OBERFLÄCHE







Rapid-Filler RF1

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertiger Wandfüller für die rationelle Verarbeitung im Airlessgerät
- zum Egalisieren von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich
- guter Verlauf für eine gleichmäßige Oberfläche
- perfekter Untergrund für Beschichtungen und Wandbeläge
- Auftragsstärke bis 1,5 mm
- für Oberflächengüten Q3 Q4 im Trockenbau
- lösungsmittelfrei
- faserverstärkt
- spannungsarm
- haarrissverschlämmend
- weiß-matt
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, minera-

lische Anteile, Faserstoffe,

Additive

pH-Wert: Dichte: ca. 9 ca. 1,5 g/cm³

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-2A Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Verbrauch:

ca. 1,5 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

22 kg











Rapid-Finish ultramatt RF2

Produkteigenschaften:

- optimiert f
 ür die rationelle Beschichtung glatter Oberflächen
- ideal als Endbeschichtung nach der Untergrundegalisierung mit Rapid-Filler RF1
- lange offene Zeit und sehr guter Verlauf für ein ansatzfreies Oberflächenfinish auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht)
- sehr aute Ausbesserungsfähigkeit
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- emissionsarm
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titan-

dioxid, mineralische Füllstoffe.

Additive

pH-Wert:

ca. 8 ca. 1,5 g/cm³

Dichte: GISCODE für Be-

iui De-

schichtungsstoffe:

: BSW20

Verbrauch:

ab 120 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen:

5 I. 12.5 I



Deckkraft Klasse Nassabrieb Klasse **2**



KARTUSCHEN Füllen · Dichten · Kleben PUFA5 pufamur glasklar · glasklar glasklar ^{Fugen} und Fläche **PUFAS** Leicht Konstruktions Füller Kleber K15 flexibel

• besonders







pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10

Produkteigenschaften:

- besonders standfest
- Auftragsstärke bis 15 mm
- schnell überstreichbar ohne Rissbildung
- flexibel
- schleifbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion,

Leichtfüllstoffe. Additive

pH-Wert: ca. 8

Dichte: ca. 0,5 g/cm3

Farbton: weiß GISCODF für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

Gebindegrößen:

310 ml

Fassaden-Strukturacryl FR3

Produkteigenschaften:

- einkomponentiger Dichtstoff
- füllt Risse und Fugen in Putz und Mauerwerk
- feine Putzstruktur
- plasto-elastisch
- UV-stabil
- anstrichverträglich
- witterungs- und alterungsbeständig
- silikonfrei

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylatemulsion, mineralische

Anteile, Additive

pH-Wert: ca. 8

Dichte: ca. 1,8 g/cm³

Farbton: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

CE-Konformität:

CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Gebindearößen:

310 ml





















PUFAS Silikon Pugendicht S25 Santär - Narian - Narian - Narian - Narian - Narian - Narian - Narian

Acryl-Fugendicht A30

Produkteigenschaften:

- für Risse und Fugen bis 30 mm Breite
- ideal für die Anschlussfugen von Fenstern, Türen etc.
- optimale Haftung
- leicht zu glätten
- dauerelastisch
- anstrichverträglich

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylatemulsion, Additive

pH-Wert: ca. 8 Dichte: ca. 1,6 g/cm³

Farbton: weiß
Dehnfähigkeit: 12,5 %

CE-Konformität:

CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Gebindegrößen:

310 ml

Silikon-Fugendicht \$25

Produkteigenschaften:

- ideal f
 ür Sanit
 är- und Feuchtr
 äume
- pilzhemmend mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall
- für Fugen bis 25 mm Breite
- dauerelastisch
- UV-stabil
- alterungsbeständig

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: acetatvernetzendes Silikon,

pH-Wert: ca. 2
Dichte: ca. 1,0 q/cm³

Farbtöne: transparent, weiß, grau

Dehnfähigkeit: 25 %

CE-Konformität:

CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT-CC,

EN 15651-3/S1

Gebindegrößen:

310 ml























Konstruktions-Kleber K15 glasklar

Produkteigenschaften:

- MS-Polymer
- auch für glatte und nicht saugende Materialien
- für Metall, Spiegel, Fliesen, PVC, Holz etc.
- sofortige Haftung und hohe Belastbarkeit
- dauerelastisch
- anstrichverträglich

Technische Daten:

Rohstoffbasis: MS-Polymer, Additive

Dichte: ca. 1,1 g/cm³ Farbton: transparent

Gebindegrößen: 300 g

Multi-Hybrid-Kleber K16 weiß

Produkteigenschaften:

- MS-Polymer zum Kleben und Dichten
- auch für glatte und nicht saugende Materialien
- extreme Klebkraft und hohe Belastbarkeit
- sichere Abdichtung
- alterungsbeständig und dauerelastisch
- anstrichverträglich
- CE-konform gemäß EN 15651-1, 2, 4

Technische Daten:

Rohstoffbasis: MS-Hybrid-Polymer, Additive

Dichte: ca. 1,6 g/cm³

Farbton: weiß

Gebindegrößen: 290 ml (ca. 450 g)









Montage-Kraftkleber FIX

Produkteigenschaften:

- für Sockelleisten, Zierprofile, keramische Wandfliesen und ähnliche Materialien
- hohe Festiakeit
- sichere Anfangshaftung
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- lösungsmittelfrei

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, minera-

lische Anteile. Additive

pH-Wert: ca. 8

Dichte: ca. 1,6 g/cm³

Farbton: weiß

Gebindegrößen:

280 ml (ca. 445 g)









TAPEZIEREN

PUFAS

Sicherheits Kleister Skady

- gebrauchsfertig
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- sehr hohe Anfangshaftung
- hohe Feuchtfestigkeit
- extra transparent auftrocknend

auch für Neuputze gut korrigierbar für ca. 75 – 80 m²

Inhalt 16kge

Der perfekte Tapezier-Untergrund	Tapetengrund weiß TW8	Tapetengrund transparent MIX
Einsatzbereich	innen	innen
Untergrund		
Gipsspachtelmasse		•
Zementspachtelmasse		
Dispersionsspachtelmasse		•
Mineralische Fertigspachtelmasse		
Gipsputz		
Kalk-Zementputz		
Beton		
Gipsbauplatten		
Gipsfaser- und Zementfaserplatten		
Dispersionsuntergründe		
Anwendungsbereich		
Regulieren der Saugfähigkeit		
Haftungsvermittlung		
Egalisieren der Untergrundfarbe		
Ihr direkter Weg zur Technischen Information ⊏>		

Untergrund	Kleister	Tapetengrund farblos (z.B. PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF)	Tapetengrund pigmentiert (z.B. PUFAS Tapeten- grund weiß)
Putz P Ic – P III		•	•
Gipsputz P IV			
Beton		•	
Gipsplatten			
Gipsfaserplatten			







	Sicherheits-Kleister SK premium
Wandbekleidung	
Papier- und Papierprägetapete	•
Rauhfaser	
Rauhfaser-Vliestapete	•
Vliestapete mit glattem Träger	
Vliestapete mit geprägtem Träger	•
Digitaldrucktapeten bis 200 g/m²	
Digitaldrucktapeten bis 400 g/m²	
schwere Wandbeläge bis 400 g/m²	
Renovier- und Armierungsvlies	•
schwere Vinyltapeten auf Papierträger	•
textile Wandbeläge mit Geweberückseite	
Metalltapeten	
Glasgewebe	
Auftragsarten	
Tapeziergerät	
Bürste	•
Rolle	
Spritzgerät	•
Empfehlung Ihr direkter Weg zur Technischen	

geeignet









Geräte-Kleister G 30 chrome	Glasgewebe- und Vlieskleber GK ultra	Geräte-Kleister G 20 instant	Vliestapeten Roll-Kleber GTV
•		•	
•		•	
	_		•
•		•	
			•
•	_	•	
	04:340 34:44		



Gebrauchsfertige Kleister und Kleber







	Wandbelags- Kleber CC glasklar	Wandbelags- Kleber BW plus	Sicherheits- Kleister SK ready
Wandbekleidung			
Papier- und Papierprägetapete			
Rauhfaser			
Rauhfaser-Vliestapete			
Vliestapete mit glattem Träger			
Vliestapete mit geprägtem Träger			
Digitaldrucktapeten bis 400 g/m²			
schwere Wandbeläge bis 400 g/m²	•		
Renovier- und Armierungsvlies			
schwere Vinyltapeten auf Papierträger			
textile Wandbeläge mit Geweberückseite		•	
Metalltapeten	•	•	
schwere Vinyl-Wandbekleidungen	•		
Glasgewebe		•	
Auftragsarten			
Tapeziergerät			
Bürste			
Rolle			
Spritzgerät			
Empfehlung Ihr direkter Weg	(a) \$45.50 (a)		



Empfehlung

Ihr direkter Weg zur Technischen Information ⇒













Sicherheits-Kleister **SK** premium

Produkteigenschaften:

- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent auftrocknend
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Additive,

Kunstharzpulver

pH-Wert: ca. 8 Schüttgewicht: ca. 0,4 g/cm³

Löslichkeit: in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig Verbrauch: ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m²

Gebindegrößen:

800 g, 5 kg

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 800 g	800-g Ansatz reicht für
Vorkleistern	1:20	16 I	ca. 95 m²
Tapeziergerät/ Bürstenauftrag	1:15	12	ca. 65 m ²
Wandklebe- technik mit Rolle/Spritzgerät	1:12,5	10	ca. 45 m²

Beim Einrühren per Hand maximale Ansatzgröße 800 g - nicht nachdosieren. 1,2 kg und 1,6 kg maschinell einrührbar.











Geräte-Kleister G30 chrome

Produkteigenschaften:

- mit Fadenzug-Technologie
- spezielle Rezeptur für besonders gleichmäßige Kleisterverteilung
- für alle Rauhfaser-Qualitäten, Vliestapeten mit glattem Rücken, Rauhfaser-Vliestapeten und Papiertapeten
- sehr hohe Anfangshaftung
- beste Korrekturmöglichkeit auf der gesamten Fläche
- hohe Feuchtfestigkeit
- 10 luftdichte Sicherheitspacks à 500 q

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Additive,

Kunstharzpulver

pH-Wert: ca. 8

Schüttgewicht: ca. 0,5 g/cm³

Löslichkeit: in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig Verbrauch: in ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m²

Gebindegrößen:

5-kg-Eimer mit 10 Portionsbeuteln à 500 g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 500-g-Beutel	500-g Ansatz reicht für
Vorkleistern	1:50	25 I	ca. 250 m ²
Tapeziergerät	1:30	15 I	ca. 70 m²

Video aus der PUFAS Malerwerkstatt

















Glasgewebe- und Vlieskleber **GK** ultra

Produkteigenschaften:

- beste Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit
- für Neuputz, Altputz, Gipskarton
- ideal für überstreichbare Wandbeläge
- hervorragend geeignet für Digitaldrucktapeten
- für Tapeziergerät und Wandklebetechnik
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Stärkeether,

Kunstharzpulver, Additive

pH-Wert: ca. 8

Schüttgewicht: ca. 0,5 g/cm³

Löslichkeit: in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig Verbrauch: ca. 200 ml der Kleberflotte pro m²

Gebindegrößen:

500 g, 1 kg

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 1-kg-Packung	Reichweite
Vorkleistern	1:20	20 I	ca. 140 m ²
Rauhfaser	1:11	11	ca. 60 m ²
Renovier- und Armierungsvlies, geprägtes Vlies, Vlies-Rauhfaser sowie schwere Wandbeläge	1:10	10	ca. 50 m²
Glasgewebe	1:8	81	ca. 45 m ²









Geräte-Kleister **G20** instant

Produkteigenschaften:

- für Rauhfaser, Vlies-, Struktur- Vinyl- und Prägetapeten
- Ansatz 1:20
- ideale Kleisterverteilung
- qut korrigierbar
- hohe Feuchtfestiakeit

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzpulver,

Additive

pH-Wert: ca. 8

Schüttgewicht: ca. 0,6 g/cm³

Löslichkeit: in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig Verbrauch: ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m²

Gebindegrößen:

300 q, 750 q

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 750-g-Packung	Reichweite
Vorkleistern	1:40	30 I	250 – 300 m ²
Rauhfaser	1:20	15 I	ca. 75 m ²
Vlies-, Struktur- und Vinyltapeten sowie andere schwere Wandbeläge	1:20	15	ca. 75 m²













Vliestapeten Roll-Kleber GTV

Produkteigenschaften:

- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- ideal für Digitaldrucktapeten bis 200 g/m²
- mit der Rolle direkt an die Wand
- spritzt und tropft nicht
- hohe Klebkraft
- qut korrigierbar
- transparent auftrocknend

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Klebkraftverstärker. Kunstharzpulver.

Additive

pH-Wert: ca. 8 Schüttgewicht: ca. 0,5 g/cm³

Löslichkeit: in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig Verbrauch: ca. 200 ml der Kleberflotte pro m²

Gebindegrößen:

200 g, 500 g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 500-g-Packung	Reichweite
Auftrag auf den Untergrund (z. B. Vliestapeten und Vlies-Rauhfaser)	1:15	7,5	40 – 50 m²
Auftrag auf die Tapete (z. B. Vliestapeten, Vlies- Rauhfaser, Vinyl-, Gewebe- und Textiltapeten)	1:120	10	50 – 60 m²











Vliestapeten Roll-Kleber GTV

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig
- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- ideal für Digitaldrucktapeten bis 200 g/m²
- mit der Rolle direkt an die Wand
- spritzt und tropft nicht
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- hohe Anfangshaftung
- qut korrigierbar
- transparent auftrocknend

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoff-

Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 8,5 Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:

ca. 200 g/m²

Gebindegrößen:

5 kg, 10 kg















Produkteigenschaften:

- Premium-Qualität für schwere Wandbeläge, Textil-, Vinyl-, Struktur- und Glasgewebetapeten
- sehr hohe Klebkraft
- optimale Verarbeitungskonsistenz
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- transparent auftrocknend
- ideal als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister

Einsatzbereich: innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 9

Dichte: ca. 1.0 g/cm³

Verbrauch: ca. 250 g/m²

Gebindegrößen:

750 g, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 18 kg



Wandbelags-Kleber CC glasklar

Produkteigenschaften:

- für hochwertige Exclusiv-, Design-, Vlies-, Metall- und Digitaldrucktapeten
- ideal für dunkle und matte Wandbeläge
- pH-neutral
- leicht entfernbar

Einsatzbereich: innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: modifizierter Stärkeether, Additive

pH-Wert: ca. 7

Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Verbrauch: ca. 175 g/m² Gebindegrößen: 10 kg





















Sicherheits-Kleister **SK** ready

Produkteigenschaften:

- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:15
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- ideale Kleisterverteilung
- pH-neutral
- transparent auftrocknend
- frostbeständig übersteht schadlos Temperaturen bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoff-

Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 7

Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:

ca. 200 g/m²

Gebindegrößen:

16 kg













Glasgewebe- und Vlieskleber GK ready

Produkteigenschaften:

- beste Klebkraft für sichere und dauerhafte Verklebungen
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:10
- optimale Feuchtfestigkeit ideal für überstreichbare Wandbeläge
- für Tapeziergerät und Wandklebetechnik
- höchste Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- ideale Kleisterverteilung
- pH-neutral entsprechend den Anforderungen für die Verklebung von Tapeten und Wandbelägen
- frostbeständig übersteht schadlos Temperaturen bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Stärkeether

Kunststoff-Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 8

Dichte: ca. 1.1 g/cm³

Verbrauch:

 $200 - 250 \text{ g/m}^2$

Gebindegrößen:

16 kg

















Produkteigenschaften:

- für Glasfasergewebe und Glasvlies
- diffusionsoffener Aufbau auf mineralischen Untergründen
- organischer Polymerdispersionsanteil < 5 %</p>
- leichte Verarbeitung
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: mineralisches Bindemittel,

organische Polymerdispersion,

Additive

pH-Wert: ca. 11

Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Verbrauch: ca. 250 g/m²

Gebindegrößen:

18 ka



Glasgewebe-Kleber GF

Produkteigenschaften:

- für Glasfasergewebe, Textiltapeten und schwere Wandbeläge
- sichere und dauerhafte Verklebungen
- optimale Verarbeitungskonsistenz für Roll- und Spritzauftrag
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- geringe Spritznebelbildung beim Airless-Auftrag

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Stärkeether, Additive

pH-Wert: ca. 10 Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Verbrauch:

ca. 250 g/m²

Gebindegrößen:

5 kg, 10 kg, 18 kg





















Renoviervlies-Kleber RS plus

Produkteigenschaften:

- für Renovier-, Armierungs-, Mineral- und Cellulosevlies
- sichere und dauerhafte Verklebungen
- kunstharzverstärkt
- verarbeitungsfertig eingestellt
- für Tapeziergerät, Roll- und Spritzauftrag
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- geringe Spritznebelbildung beim Airless-Auftrag

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion,

Celluloseether, Additive

pH-Wert: ca. 10,5 Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:

 $150 - 250 \text{ g/m}^2$

Gebindearößen:

16 kg



Fertig-Kleister KF spezial

Produkteigenschaften:

- Spezial-Kleister für Tapeziergerät und Bürstenauftrag
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:20
- mit Methylcellulose
- hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend
- frostbeständig übersteht schadlos Temperaturen bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoff-

Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 8.5

Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:

 $200 - 250 \text{ g/m}^2$

Gebindegrößen:

16 kg



















Tapetenablöser TL

Produkteigenschaften:

- Konzentrat 1:60
- starke Lösekraft
- für Tapeten und Rauhfaser
- schnelles Durchweichen der Tapete
- enthält biologisch abbaubare Tenside

Technische Daten:

Rohstoffbasis: nichtionische Tenside

pH-Wert: ca. 7 Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch: $250 \text{ ml für } 50 - 100 \text{ m}^2$ (je nach

Verdünnung und Auftragsmenge)

Gebindegrößen:

250 ml, 1 l, 5 l

Rauhfaser-Kraftlöser RK

Produkteigenschaften:

- Konzentrat 1:40
- extrem starke Lösekraft
- für überstrichene Rauhfaser und schwere Tapeten
- schnelles Durchweichen der Tapete
- enthält biologisch abbaubare Tenside

Technische Daten:

Rohstoffbasis nichtionische Tenside

pH-Wert: ca. 7 Dichte: ca. 1,0 g/cm 3

Verbrauch: 250 ml für 40 – 50 m² (je nach Verdünnung und Auftragsmenge)

Gebindegrößen:

250 ml, 1 l, 5 l











Tapetengrund weiß TW8

Produkteigenschaften:

- weiß deckender, matter Voranstrich
- ideale Untergrundvorbereitung vor allen Tapezierarbeiten
- zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes
- schafft gleichmäßig saugende und griffige Untergründe
- sperrt den Untergrund nicht ab

Einsatzbereich: innen Technische Daten:

Gebindegrößen:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titan-

dioxid, mineralische Anteile.

Additive

pH-Wert: ca. 8,5 Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Tapetengrund transparent MIX

2,5 l, 5 l, 10 l

Produkteigenschaften:

- individuell abtönbare, transparente Mix-Basis für intensive Farbtöne
- spezielle Untergrundvorbereitung für dunkle und farbintensive Tapeten und Wandbeläge

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion,

mineralische Anteile, Additive

pH-Wert: ca. 9

Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Gebindegrößen: 2,35 l, 4,7 l









Glutolin





Kleister und Kleber

	Glutolin S 15	Glutolin K10
Wandbekleidung		
Papier- und Papierprägetapete		
Rauhfaser	•	_
Rauhfaser-Vliestapete	•	•
Vliestapete mit glattem Träger	_	
Vliestapete mit geprägtem Träger	•	
Digitaldrucktapeten bis 400 g/m²		
schwere Wandbeläge bis 400 g/m²		_
Renovier- und Armierungsvlies	•	
schwere Vinyltapeten auf Papierträger	•	
textile Wandbeläge mit Geweberückseite		
Metalltapeten		
Glasgewebe	•	_
Auftragsarten		
Tapeziergerät	•	•
Bürste	•	
Rolle	•	•
Spritzgerät	•	•
Empfehlung Ihr direkter Weg		

Empfehlung geeignet Ihr direkter Weg zur Technischen Information ⇒













Glutolin M 22	Glutolin 77	Glutolin S15 ready	Glutolin K 10 ready
•	•	•	
•	•	•	•
		•	•
•	•	•	-
		•	•
			•
			•
		•	•
		•	•
		-	•
		•	•
		•	•
•	-	•	•
		•	•
		•	•







Produkteigenschaften:

- Sicherheits-Kleister für Rauhfaser, Renoviervlies, Struktur-, Vinyl- und Vliestapeten sowie Glasgewebe
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- sehr hohe Anfangshaftung
- qut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent auftrocknend
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Additive,

Kunstharzpulver

pH-Wert: ca. 8

Schüttgewicht: ca. 0,4 g/cm³

Löslichkeit: in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig Verbrauch: in ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m²

Gebindearößen:

800 a. 5 ka

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 800 g	800-g Ansatz reicht für
Vorkleistern	1:20	16 I	ca. 95 m²
Tapeziergerät/ Bürstenauftrag	1:15	12	ca. 65 m ²
Wandklebe- technik mit Rolle/Spritzgerät	1:12,5	10	ca. 45 m²

Beim Einrühren per Hand maximale Ansatzgröße 800 g – nicht nachdosieren. 1,2 kg und 1,6 kg maschinell einrührbar.











Glutolin K10

Produkteigenschaften:

- Sicherheitskleber für Rauhfaser, Glasgewebe und Renoviervlies
- hervorragend geeignet für Digitaldrucktapeten
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- optimale Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit ideal für überstreichbare Wandbeläge

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Stärkeether,

Kunstharzpulver, Additive

pH-Wert: ca. 8

Schüttgewicht: ca. 0,5 g/cm³

Löslichkeit: in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig Verbrauch: ca. 200 ml der Kleberflotte pro m²

Gebindegrößen:

500 a. 1 ka

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 1-kg-Packung	Reichweite
Vorkleistern	1:20	20 I	ca. 140 m ²
Rauhfaser	1:11	11	ca. 60 m ²
Renovier- und Armierungsvlies, geprägtes Vlies, Vlies-Rauhfaser sowie schwere Wandbeläge	1:10	10	ca. 50 m²
Glasgewebe	1:8	81	ca. 45 m ²















Glutolin M 22 instant

Produkteigenschaften:

- Tapezier-Maschinen-Kleister für Vliestapeten, Rauhfaser, Struktur- und Vinyltapeten
- Ansatzverhältnis 1:20
- optimale Kleisterverteilung
- leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
- auch für Roll- und Bürstenauftrag

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzpulver,

Additive

pH-Wert: ca. 8

Schüttgewicht: ca. 0,6 g/cm³

Löslichkeit: in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig Verbrauch: ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m²

Gebindegrößen:

300 g, 750 g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 750-g-Packung	Reichweite
Vorkleistern	1:40	30 I	250 - 300 m ²
Rauhfaser, Struktur-, Vinyl-, Vlies- und andere schwere Taneten	1:20	15	ca. 75 m²









Glutolin 77

Produkteigenschaften:

- Spezial-Kleister für Rauhfaser, Präge-, Vinyl- und Vliestapeten
- hohe Klebkraft
- leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- auch für Tapeziergeräte

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzpulver,

Additive

pH-Wert: ca. 7

Schüttgewicht: ca. 0,5 g/cm³

Löslichkeit: in ca. 25 Minuten gebrauchsfertig Verbrauch: ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m²

Gebindearößen:

200 g, 500 g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 500-g-Packung	Reichweite
Vorkleistern	1:40	20 I	150 – 200 m ²
Strukturtapeten, Vinyltapeten, Prägetapeten, Vliestapeten, Rauh- faser und andere schwere Tapeten	1:20	10	50 – 65 m²













Glutolin \$15 ready

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- transparent auftrocknend
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:15
- pH-neutral
- frostbeständig übersteht schadlos Temperaturen bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoff-

Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 7

Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch: ca. 200 g/m²

Gebindegrößen:

16 kg



Glutolin K10 ready

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig
- für Wandklebetechnik, Tapeziergerät und Bürstenauftrag
- optimale Feuchtfestigkeit ideal für überstreichbare Wandbeläge
- höchste Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:10
- pH-neutral entsprechend den Anforderungen für die Verklebung von Tapeten und Wandbelägen
- frostbeständig übersteht schadlos Temperaturen bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Stärkeether,

Kunststoff-Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 8

Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Verbrauch:

 $200 - 250 \text{ g/m}^2$

Gebindegrößen:

16 kg

















ISOLIEREN

PUFAS

Aqua-Reno rapid AR4

- Schnell-Renovierfarbe ohne Lösungsmittel
- optimale Isolierwirkung
- extrem schnelle Trocknung
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- ideal für Holzdecken

innen und auß geruchsneutra





Aqua-Plus 3 in 1 Isolierund Renovierfarbe

Produkteigenschaften:

- 3 in 1 isolieren, schützen und deckend streichen
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad stumpfmatt
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*
- beständig gegen Desinfektionsmittel ideal für Arztpraxen, Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen
- mit Filmschutz gegen Schimmelbefall

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid,

mineralische Anteile, Additive

Filmschutzwirkstoff: Octvlisothiazolinon

pH-Wert: ca. 6

Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Farbe: weiß

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 150 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen:

5 I. 12.5 I

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten











Aqua-Reno rapid AR4

Produkteigenschaften:

- Schnell-Renovierfarbe ohne Lösungsmittel
- optimale Isolierwirkung
- extrem schnelle Trocknung
- schon ab 4 Stunden überstreichbar
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad stumpfmatt
- sehr gute Untergrundhaftung
- vergilbungsfrei
- überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tapeten
- ideal für Holzdecken
- geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineralfaserbasis*
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid,

mineralische Anteile, Additive

pH-Wert: ca. 6

Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Farbe: weiß

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 130 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen:

5 I, 12,5 I

* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: Berichts-Nr.: P-BA 238/2019 Prüfobjekte S 11256-01 und S 11256-02















Produkteigenschaften:

- zum Absperren von Nikotin, Wasserrändern, Holzinhaltsstoffen, Ruß- und Fettflecken
- optimale Isolierwirkung
- ideal auch als Schlussanstrich
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad stumpfmatt
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tapeten
- geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineralfaserbasis*

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid,

mineralische Anteile. Additive

pH-Wert: ca. 6

Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Farbe: GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 150 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

weiß

Gebindegrößen:

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l

* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: 2003; Berichts-Nr.: P-BA 136/2023 Prüfobjekte S 12161-01 und S 12161-02











Reno-inn Schnell-Renovierfarbe \$130

Produkteigenschaften:

- lösungsmittelhaltige Isolierfarbe für stark verschmutzte Flächen
- hervorragende Deckkraft
- scheuerbeständig
- isoliert Nikotin, Rußflecken und Wasserränder
- schnelle Trocknung
- spannungsarm
- diffusionsfähig

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Reinacrylatharz, mineralische

Füllstoffe, Titandioxid, aliphatische

Kohlenwasserstoffe, Additive

Dichte: ca. 1,2 g/cm³

Farbe: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSL20

Verbrauch:

ca. 120 – 180 ml/m² pro Anstrich auf glattem

Untergrund

Verdünnung:

ideal zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz: Reno-inn Verdünnung aromatenfrei

Gebindearößen:

2,5 l, 10 l

















Feuchtblocker Isolierfarbe

Produkteigenschaften:

- auch für restfeuchte Untergründe
- schützt vor Feuchtigkeit und Ausblühungen
- isoliert Wasserflecken, Ruß und Nikotin
- weiß deckend
- Glanzgrad stumpfmatt

Einsatzbereich: innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylharz, aliphatische

Kohlenwasserstoffe, Titandioxid,

Weißzement, Additive

Dichte: ca. 1,6 g/cm³

Farbe: weiß

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSL20

Verbrauch:

200 - 250 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen: 750 ml, 2 l









Isolierweiß IW20

Produkteigenschaften:

- isoliert Wasserflecken, Ruß und Nikotin
- weiß deckend
- oberflächenglatt
- schnell trocknend
- nach zwei Stunden überstreichbar
- Glanzgrad matt

Einsatzbereich: innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylharz, mineralische Anteile,

Titandioxid, Isoparaffine, Additive

Dichte: ca. 1,3 g/cm³

Farbe: weiß GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSL20

Verbrauch:

ca. 200 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen: 750 ml, 2 l









Isolierspray \$10

Produkteigenschaften:

- zum Absperren durchschlagender Flecken
- weiß matt
- hochdeckend
- nach 10 Minuten trocken
- einstellbarer Sprühkopf

Einsatzbereich: innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Alkydharz, Titandioxid, minera-

lische Anteile, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Additive

Treibmittel: Propan/Butan

Farbe: weiß

Gebindegrößen: 400 ml









SCHIMMEL BEKÄMPFEN



PUFAS

Anti-Schimmel Konzentrat



hochwirksam vorbeugend

Fungizider





Schimmel-Spray Aktiv-Chlor CL

Produkteigenschaften:

- sichere Vernichtung von Schimmel, Algen und Bakterien
- sofortige Wirkung
- starker Bleicheffekt
- aründliche Desinfektion

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: wässrige Natriumhypochlorit-

lösuna

pH-Wert: ca. 13 Dichte: ca. 1.1 g/cm³

GISBAU: Produkt-Code GS90

Verbrauch:

 $50 - 100 \text{ ml/m}^2$

Gebindegrößen:

250 ml, 500 ml, 1 l Schimmel-Entferner 5 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.











Schimmel-Entferner chlorfrei CF

Produkteigenschaften:

- Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral
- ideal für Wohnräume. Schlaf- und Kinderzimmer
- vernichtet Schimmel, Algen und Bakterien

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: wässrige Wasserstoffperoxid-

lösung, Tensid, Additive

pH-Wert: ca. 3

Dichte: ca. 1,1 g/cm³
GISBAU: Produkt-Code GD10

Verbrauch:

 $50 - 75 \text{ ml/m}^2$

Gebindegrößen:

500 ml, 5 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen













Algen- und Schimmel-STOP

Produkteigenschaften:

- chlorfrei und geruchsneutral
- entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung
- reinigt Fassaden, Dächer, Pflastersteine, Terrassen, Zäune u. ä.
- ideal für Ziegel, Stein, Beton etc.
- auch als reinigende Untergrundvorbehandlung für Anstriche und Fassaden-Imprägnierungen
- wirkt selbsttätig und vorbeugend

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: wässrige Benzalkoniumchlorid-

Lösung ca. 7.5

pH-Wert: ca. 7,5 Dichte: ca. 1.0 g/cm³

Verbrauch:

 $50 - 100 \text{ mJ/m}^2$

Gebindegrößen:

500 ml

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.











Algen- und Schimmel-STOP Konzentrat

Produkteigenschaften:

- 1:10 mit Wasser verdünnbar
- chlorfrei und geruchsneutral
- reinigt Fassaden, Dächer, Pflastersteine, Terrassen, Zäune u. ä.
- entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung
- ideal für Ziegel, Stein, Beton etc.
- auch als reinigende Untergrundvorbehandlung für Anstriche und Fassaden-Imprägnierungen
- wirkt selbsttätig und vorbeugend
- sehr aut mit dem Drucksprühaerät zu verarbeiten

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: wässrige Benzalkoniumchlorid-

Dichte: Lösung

Ca. 7,5

Ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:

50 – 100 ml der gebrauchsfertigen Lösung pro m²

Gebindearößen:

1 l. 2.5 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.













Anti-Schimmel-Konzentrat

Produkteigenschaften:

- **■** Fungizider Farbzusatz
- hochwirksam

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Isothiazolinonderivat Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Verdünnung:

als Zusatz zu Dispersionsfarben, Tapetenkleister etc. 250 ml Konzentrat in 10 l einrühren. Konzentrat als Schutzmittel für wasserbasierte Produkte während der Lagerung.

Gebindegrößen:

250 ml, 1 l



Fungi-Plus 3 in 1 Wall-Protect

Produkteigenschaften:

- mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz des Farbfilms vor Schimmelbefall
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*
- geeignet für indirekten Lebensmittelkontakt
- hochdeckend
- scheuerfest
- ideal für Küchen. Bäder und Feuchträume
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN FN 13300

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid,

mineralische Anteile, Additive

Filmschutzwirkstoff: Octylisothiazolinon

pH-Wert: ca. 8 Dichte: ca. 1,6 g/cm³

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ab 120 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindearößen:

2.5 l. 5 l. 12.5 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.









^{*} Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten









UNTERGRUNDVORBEREITUNG UND ANSTRICHE



PUFAS

Abbeizer intensiv P15

- entfernt Lacke, Lasuren und Dispersionen
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gelformel haftet auch an senkrechten Flächen

starke Lösekraft

schnelle Wirkung





Abbeizer intensiv P15

Produkteigenschaften:

- entfernt Lacke, Lasuren und Dispersionen
- starke Lösekraft
- schnelle Wirkung
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gel-Formel haftet auch an senkrechten Flächen
- frei von DCM und NMP

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Dimethylsulfoxid, Ester, Tensid,

Additive

Dichte: ca. 1,0 g/cm3

Produkt-Code: M-AB20

Verbrauch:

GISBAU

 $300 - 600 \text{ ml/m}^2$

Gebindegrößen:

750 ml, 2,5 l, 5 l





Graffiti-Reiniger R100

Produkteigenschaften:

- entfernt Sprühlacke, Farben und Filzstifte
- für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
- aebrauchsfertia
- kurze Einwirkzeit und starke Lösekraft
- biologisch abbaubar

Einsatzbereich: außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Dimethylsulfoxid, Ester, Tensid,

Additive

Dichte: ca. 1.1 g/cm3

Gebindegrößen: 1 I









Graffiti-Schutz AG

Produkteigenschaften:

- semipermanenter Schutzanstrich
- erleichtert das Entfernen von Graffiti
- auf Wasserbasis
- transparent, seidenglänzend

Einsatzbereich: außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Wachs, Polymere, Additive

pH-Wert: ca. 8,5 Dichte: ca. 1,0 g/cm3

Gebindegrößen: 11, 2, 51























Produkteigenschaften:

- ideale Untergrundvorbereitung f
 ür jede Lackierung auf alten Anstrichen
- löst hervorragend Fett, Schmutz, Nikotin etc.
- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- schnell löslich
- hochwirksam
- geruchlos

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Trinatriumphosphat, Natrium-

carbonat, Additive

pH-Wert: ca. 12,5 Schüttgewicht: ca. 1,0 g/cm³

Ansatzverhältnis:

100 g Pulver in 1 I Wasser

Gebindegrößen:

100 q. 500 q. 5 kg



Anlauger und Zinkreiniger AZ

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig
- ideale Untergrundreinigung vor Neulackierungen
- entfernt Fett, Schmutz, Nikotin, Ruß u. ä.
- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- von der MPA Stuttgart geprüft für die Reinigung von Zinkflächen

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Tetrakaliumpyrophoshat, Tensid,

Additive

pH-Wert: ca. 11

Dichte: ca. 1.0 g/cm³

Gebindegrößen:

500 ml





















Vollton- und Abtönfarbe

Produkteigenschaften:

- für hochdeckende Anstriche sowie zum Abtönen von Dispersionsfarben und anderen wasserbasierten Materialien
- bestes Mischverhalten
- hohe Farbkraft
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- lichtecht und UV-stabil
- airless spritzbar

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, minera-

lische Anteile, Pigmente, Additive

pH-Wert: ca. 7,5 Dichte: ca. 1,3 g/cm³

Glanzgrad: matt

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. $150 - 200 \text{ ml/m}^2$ pro Anstrich auf glattem

Untergrund

Gebindegrößen:

250 ml, 750 ml, 5 l















Mehrfach-Fluat Olafirn MF

Produkteigenschaften:

- Isolierkonzentrat zum Neutralisieren kalk- und zementhaltiger, alkalischer Anstrichuntergründe
- verhindert Anstrichschäden und Fleckenbildung
- zur Vorbehandlung von Neuputzstellen
- festigt und dichtet mürbe und sandende Putzstellen
- gegen Ausblühungen löslicher Kalksalze
- zur Bekämpfung von Mauersalpeter im Anfangsstadium
- Grundierung in der Silikatfarbentechnik

Einsatzbereich:

außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Hexafluorkieselsäure, Mg- und

Zn-Hexafluorosilikate

pH-Wert: ca. 2 Dichte: ca. 1,1 g/cm³ Produkt-Code: GH40

Verbrauch:

ca. 100 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Verdünnung:

bis 1:4 mit Wasser verdünnbar

Gebindegrößen:

1 I. 5 I













Housepaint Multi-Reinacrylat

Produkteigenschaften:

- extrem haftfähige Reinacrylat-Beschichtung für den Außen- und Innenbereich
- sehr breites Anwendungsspektrum
- Rissüberbrückung geprüft durch die MFPA Leipzig*
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 nach DIN FN 13300
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei 6 m²/l
- Glanzgrad matt
- schlagregendicht
- strukturerhaltend
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge

Finsatzhereich:

außen und innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Reinacrylat-Dispersion, Titan-

dioxid, mineralische Anteile.

Additive

Filmschutzwirkstoffe: Octylisothiazolinon, Terbutryn

pH-Wert: ca. 8,5 Dichte: ca. 1.4 g/cm³

GISCODE für Be-

schichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ab 120 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindearößen:

5 I, 12,5 I

* PR 5 4/24-005-1













Fassaden-Imprägnierung Silifirn W / Silifirn L

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Schlagregen, Feuchtigkeit und Schmutz
- Hydrophobierung mit Abperleffekt
- verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
- beugt Frostschäden und Wärmeverlust vor
- verzögert die Ansiedlung von Grünbelägen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähigfarblos und transparent

Einsatzbereich: außen

Silifirn W (lösungsmittelfrei)

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Silan/Siloxan-Emulsion, Additive

pH-Wert: ca. 8

Dichte: ca. 1.0 g/cm³

Verbrauch:

ca. 300 - 400 ml/m² bei zweimaligem Auftrag

Gebindegrößen: 1 l. 2.5 l. 10 l

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Silan/Siloxan, Isoparaffine

Dichte: ca. 0,8 g/cm³

Verbrauch:

ca. 400 - 600 ml/m² bei zweimaligem Auftrag

Gebindegrößen: 1 I, 2,5 I, 5 I, 10 I









Glutoclean

Spezial-Sortiment für Reinigung und Werterhalt



Vollständiges Sortiment auf www.glutoclean.de







Multi-Power Kraftreiniger MKX

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig
- rückstandsfreies Entfetten und Reinigen
- entfernt Fette, Nikotin und Schmierfilme
- Vorbereitung von Lackflächen für Folgeanstriche
- innen und außen

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l, 5 l

Baustellen Endreiniger

Produkteigenschaften:

- Konzentrat bis 1:50 verdünnbar
- intensive und rückstandsfreie Endreinigung
- entfernt Baustellenschmutz, Fettrückstände, Gummiabrieb und starke Verunreinigungen
- Vorbereitung von Lackflächen für Folgeanstriche
- innen und außen

Gebindegrößen: 1 |

Fassaden Reiniger PROFI FRP*

Produkteigenschaften:

- wässriger Biozid-Spezialreiniger für Fassaden, Dächer, Terrassen, Garagen, Zäune, Gehwege u. ä.
- selbstreinigend und tiefenwirksam
- geruchsneutral
- ideal für Sprühgeräte
- gebrauchsfertig 1 l f
 ür ca. 10 m²

Gebindearößen: 5 l. 10 l

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Prüfen des Untergrundes

Da sich die Beschaffenheit des Untergrundes direkt auf das Arbeitsergebnis auswirkt, ist generell zu prüfen, ob sich der Untergrund für die Ausführung der vorgesehenen Leistung eignet. Das BFS-Merkblatt Nr. 20 bildet die fachliche Basis, bei Bedarf und eventuellen Bedenken sind weitere Prüfungen erforderlich.

Üblich sind vor allem die Prüfungen auf folgende Untergrundmerkmale:

- Tragfähigkeit und Festigkeit
- Feuchtigkeit
- Fbenheit
- Rissfreiheit
- Sinterschichten

- Ausblühungen
- Schimmelbefall
- Sauberkeit
- Alkalität



Wischprobe Prüfen auf sandende oder kreidende Flächen



Feuchtigkeitsprüfung Ermitteln des Feuchtigkeitswertes mit Hilfe eines Hygrometers



Ebenheitsprüfung Prüfen, ob der Untergrund eben

ein neutraler Untergrund vor.




Kratzprobe Prüfen der Oberflächenfestigkeit



Benetzungsprobe Prüfen der Saugfähigkeit des Untergrundes









Glätten und Armieren





		Leicht- Spachtel LS 8	Fill-Finish S 50 light
Armiera® Anstrictvies **NewMaterial variables** **Production of institute of inst	KOBAU Armiera® Anstrichvlies		
Armiera® VP 190 Orlinoinatine and fundiquintengulated Commissionatine and fundiquintengulated Commissionatine and fundiquintengulated Commissionatine and fundiquintengulated Commissionatinengulated Commissionatineng	KOBAU Armiera® VP 190		
microlith® Spachtelvies - Official section and hardinatina galance On Management - On Management - On Management - On Management	KOBAU microlith Spachtelvlies	•	•
Glasgitter-Gewebe 5/5 A Für als Spachhinassen pelignet - Für als Spachhinassen pelignet - Geringe Materialdides - Side gering Oberfachnenfrühlter - Side der Tricklunger	KOBAU Glasgitter-Gewebe 5/5 A	•	
RS - Papierviies 130 plus KOBAU - Vagarentente fündelse mit basselens glein cari glandelige rüberlijks. - Vagarentente fündelse mit basselens glein cari glandelige rüberlijks Vagarentente fündelse mit basselens glein cari glandelige rüberlijks Vagarentente fündelse mit basselens glein cari glein g	KOBAU RS-Papiervlies 130 plus		









Der mineralische Weg		Silikat-Leicht- spachtel SL 4	Kalkspachtel KS 4
Armiera* Anstrichvlies **Reasenable reliable re	KOBAU Armiera® Anstrichvlies		
Armiera® VP 190 - Otherisonethy and fractigationspalement - Concessionately and fractigationspalement - Conce	KOBAU Armiera® VP 190		
microlith® Spachtelviies - diffusionfus and budgelingstend - the capability - the capabili	KOBAU microlith Spachtelvlies	•	
Glasgitter-Gewebe 5/5 A KOBAU - Für all Sputchishnassen perignet - Grange Materichische - Sich genige Goerfülchensinster eine der Trecknung	KOBAU Glasgitter-Gewebe 5/5 A	-	-
RS - Papierviles 130 ptls KDBAU - Veggenderdes Görfdes et basoden - Veggenderdes -	KOBAU RS-Papiervlies 130 plus		









Glasgewebeund Vlieskleber **GK** ready

Renoviervlies-Kleber RS plus













Rissart A.1

Putzoberflächenrisse

Sie können als haarfeine, netzartige Risse auftreten. Je nach Ursache handelt es sich um Sinter- oder Schwundrisse in der Oberfläche der obersten Putzlage.

Bei trockenem Putz sind sie häufig zunächst nicht zu erkennen.

Mögliche Ursachen

- Zu feiner, gleichkörniger Sand in der letzten Putzlage.
- Zu viele aufschlämmbare Bestandteile toniger Natur im Mörtelsand.
- Zu hoher Bindemittelanteil im Oberputz.
- Zu starke Oberflächenbearbeitung (Filzen, Glätten, Reiben), Bindemittelanreicherungen.
- Zu schneller Entzug des Anmachwassers.




Oberflächengüten im Trockenbau

Q1 Basis Oberfläche




Q2 Standard Oberfläche



QЗ

Premium Oberfläche



Q4 Hia

High-End Oberfläche



Qualitätsstufe Q1

Arbeitsschritte:

- 1. Füllen von Stoßfugen der Gipskartonplatten
- 2. Überziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel

Einsatzbereich:

 Bekleidungen oder Beläge aus Fliesen und Platten

Hinweis: Nur als Grundspachtelung ausreichend. Markierungen, Riefen und Grate sind zulässig, lediglich das überstehende Spachtelmaterial ist abzustoßen. Ohne iede Anforderung an die Optik.

Qualitätsstufe Q3

Arbeitsschritte:

- 1. Standard-Verspachtelung Q2
- Breiteres Ausspachteln der Fugen und scharfes Abziehen der restlichen Oberfläche zum Porenverschluss
- 3. Falls erforderlich: Schleifen

Einsatzbereich:

- fein strukturierte Wandbeläge
- matte, nicht strukturierte Anstriche
- Oberputze (Korngröße < 1 mm)

Hinweis: Abzeichnungen werden vermindert, sind aber nicht völlig auszuschließen.

Qualitätsstufe Q2

Arbeitsschritte:

- 1. Basis-Verspachtelung Q1
- 2. Nachspachteln (Feinspachteln, Finish) bis zum stufenlosen Übergang zur Plattenoberfläche
- 3. Falls erforderlich: Schleifen

Einsatzbereich:

- mittel und grob strukturierte Wandbeläge, wie Rauhfaser o. ä.
- matte, füllende Anstriche mit Lammfelloder Strukturrolle
- Oberputze (Korngröße > 1 mm)

Hinweis: Unter bestimmten Lichtverhältnissen (z. B. Streiflicht) können bei den nachfolgenden Arbeiten Abzeichnungen entstehen. Um diese zu vermindern, sollte Qualitätsstufe 3 verwendet werden.

Qualitätsstufe Q4

Arbeitsschritte:

- 1. Standard-Verspachtelung Q2
- 2. Breiteres Ausspachteln der Fugen
- Vollflächiges Überziehen und Glätten der Oberfläche
- 4. Falls erforderlich: Schleifen

Einsatzbereich:

- glatte oder strukturierte Wandbeläge mit Glanz, z. B. Metall- oder Vinyltapeten
- Lasuren oder Anstriche (bis mittlerer Glanz)
- dekorative Glätt- und Spachteltechniken

Hinweis: Abzeichnungen sind nahezu komplett auszuschließen. Diese Oberfläche bietet die optimalen Voraussetzungen für alle folgenden Maler- und Tapezierarbeiten.



Rationell zur High-End-Oberfläche

Der Wandfüller PUFAS Rapid-Filler RF1 lässt sich rationell mit dem Airlessgerät auftragen und überzeugt durch seinen sehr guten Verlauf für perfekt-selbstnivellierende Oberflächen ohne Nachglätten, Schleifen und Grundieren.

Details zur Airless-Verarbeitung


Gerätetyp: Airlessgerät ab 3 l/min **Düsengröße:** Graco 525 / Wagner 521

Standdruck: 150-180 bar **Arbeitsdruck:** 160-170 bar

Filter: bei Verwendung eines Filters

Filtergröße 60 mesh





Details zur Airless-Verarbeitung

Gerätetyp: Airlessgerät ab 2 l/min **Düsengröße:** 518-521 inch

Standdruck: 135-150 bar Arbeitsdruck: 120-180 bar

Filter: bei Verwendung eines Filters

Filtergröße 100 mesh









Verarbeiten von diffusionsdichten oder diffusionsbremsenden Wandbelägen

Zum Verspachteln von Flächen, die mit diffusionsdichten oder diffusionsbremsenden Wandbelägen überarbeitet werden sollen, ist pufamur Akkord-Spachtel AS 5 zu empfehlen.

Untergrundvorbehandlung:

Alle vorhandenen Oberflächen müssen so weit ertüchtigt werden, dass eine fachgerechte Überarbeitung mit Spachtelmassen möglich ist. Die Untergründe müssen fest, trocken, tragfähig und gleichmäßig saugend sein. Um den hohen Ansprüchen der Schlussbeschichtung gerecht zu werden, sind unter Umständen noch weitere Vorarbeiten erforderlich – hierzu sind die BFS Merkblätter 10/12/16, die VOB 18363 Abs. 3 sowie die Untergrundanforderungen des Wandbelagsherstellers zu beachten.

Praxis-Tipp für sehr glatte Betonflächen:

Um bei sehr glatten Betonoberflächen die Adhäsionsfähigkeit der Spachtelmasse zu erhöhen, kann ein Voranstrich mit PUFAS Betonkontakt B 10 zu empfehlen sein. Auch diese Entscheidung ist individuell vom Verarbeiter vor Ort zu treffen. Vor der Beschichtung muss der Beton nach BFS-Merkblatt 8 geprüft sein.

Verspachtelung:

pufamur Akkord-Spachtel AS 5 gut aufrühren und von Hand oder mit einem geeigneten Spritzgerät in einer Schichtstärke von 0 – 5 mm aufbringen. Nach vollständiger Durchtrocknung der Spachtelmasse kann die Fläche geschliffen werden. Das optimale Schleiffenster beträgt ca. 2 – 3 Tage (danach ist mit erhöhtem Schleifaufwand zu rechnen). Die geschliffene Fläche ist mit PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF – im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt – im Bürstenauftrag zu grundieren. Vor dem Beginn der Tapezierarbeiten muss auch die Grundierung vollständig durchgetrocknet sein.





Klebeempfehlung:

Für die Verklebung ist ein wasserarmes System – wie z. B. PUFAS Wandbelags-Kleber CC glasklar – in der Wandklebetechnik zu verwenden.

Wichtiger Hinweis:

Wesentliche Voraussetzung für eine fachgerechte Verarbeitung ist die Einhaltung der Trocknungszeiten – alle verwendeten Materialien müssen vollständig durchgetrocknet sein, bevor der nächste Arbeitsschritt ausgeführt wird.

Detaillierte Informationen können dem speziellen Anhang in der Technischen Information Akkord-Spachtel AS 5 entnommen werden.





Beschichten und Verspachteln von OSB und Holzbauplatten an Wand und Decke

Vorbereitung des Untergrundes:

Neben den allgemeinen Untergrundvoraussetzungen sind bei der Beschichtung von OSB und Holzbauplatten folgende Besonderheiten zu beachten:

Verschmutzungen und Trennmittel aus der Plattenproduktion können die Haftung der Spachtelmasse auf dem Holzträger beeinträchtigen. Dies lässt sich durch Anschleifen der Oberfläche und deren Reinigung vermeiden.

Um das Ausbluten von Holzinhaltsstoffen und die daraus resultierende Verfärbung nachfolgender Beschichtungen zu vermeiden, sollte ein Isolieranstrich mit PUFAS Aqua-Reno rapid AR 4 oder PUFAS Aqua-Deck Isolierweiß AD erfolgen.





Verspachtelung:

Nach dem Trocknen des Isolieranstriches können die Flächen mit pufamur Fill+Finish S 50 light oder pufamur Akkord-Spachtel AS 5 verspachtelt werden.

Um Spannungsrisse zu vermeiden, sind die Plattenstöße innerhalb der Fläche sowie die Anschlussfugen im Randbereich immer zu armieren. Wenn eine vollflächige Rissarmierung gewünscht wird, ist KOBAU Glasgitter-Gewebe 5/5 A zu empfehlen.





Beschichten von Akustikdecken



Nikotinablagerungen, Rußflecken, Wasserränder und fettige Verschmutzungen – eine dauerhafte Lösung beim Sanieren von Mineralfaser-Akustikdecken lässt sich nur mit Isolierfarben erreichen. Die richtigen Produkte verhindern das Durchschlagen der wasserlöslichen Verunreinigungen und bilden mit ihrem hohen Deckvermögen eine einheitliche Beschichtung, ohne die Funktionsweise der Akustikdecke zu beeinträchtigen.

In den Prüfungen des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik in Stuttgart wurde die Eignung von PUFAS Aqua-Deck Isolierweiß AD und PUFAS Aqua-Reno rapid AR4 bestätigt.







Der perfekte Tapezier-Untergrund

Tapezierarbeiten erfordern einen tragfähigen, trockenen, ebenen und gleichmäßig saugenden Untergrund, der frei von Staub, Fett und sonstigen Trennmitteln ist.

Zur Verfestigung sandender und leicht kreidender Untergründe ist eine tiefenwirksame Grundierung einzusetzen, die den Untergrund nicht absperren darf. Hier empfiehlt sich der PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF, der mit seinem ultrafeinen Hydrosol-Acrylat eine hohe Eindringtiefe erreicht und den Untergrund optimal verfestigt. Gleichzeitig wird eine zu hohe Saugfähigkeit reduziert.

Für die weitere Optimierung des Untergrundes speziell für Tapezierarbeiten kommt PUFAS Tapetengrund zum Einsatz, der als weiß deckender TW 8 und als transparente Mix-Basis zur Verfügung steht.

Beide Produkte sorgen für einen griffigen und einheitlich saugenden Untergrund, ohne ihn abzusperren – die Voraussetzung für eine gleichmäßige Trocknung des Tapetenkleisters. Gleichzeitig werden Farbtonunterschiede des Untergrundes ausgeglichen.

Der deckende PUFAS Tapetengrund weiß TW 8 eignet sich vor allem für helle, durchscheinende Tapeten. Auch als Kontrollanstrich für die Ebenmäßigkeit des Untergrundes vor der Verklebung von Renoviervlies ist er hervorragend geeignet.

Bei dunklen und farbintensiven Tapeten und Wandbelägen sollte der Voranstrich mit PUFAS Tapetengrund transparent MIX erfolgen. Passend zum Farbton der Wandbekleidung kann die Mix-Basis maschinell oder manuell mit bis zu 10 % Universal-Abtönkonzentraten oder max. 20 % Vollton- und Abtönfarben eingefärbt werden. Eventuelle Nahtblitzer werden durch den passenden Farbton optisch kaschiert.



Mit Universal-Abtönkonzentrat wurde der Tapetengrund transparent MIX tiefschwarz eingefärbt.













PUFAS Werk KG

lm Schedetal 1 \cdot 34346 Hann. Münden \cdot Deutschland Telefon 0 55 41 / 70 03-01 \cdot Telefax 0 55 41 / 70 03-50 info@pufas.de \cdot www.pufas.de

3. Auflage

Art.-Nr. 099932101_V-003

